

Polietilen Kaplama Matrisi*

DIN 30670 NORMU

NORMAL KAPLAMA			GÜÇLENDİRİLMİŞ KAPLAMA		
Ebat	Kaplama Kalınlığı	Kaplama Ağırlığı (kg/m)	Ebat	Kaplama Kalınlığı	Kaplama Ağırlığı (kg/m)
21.3	1.8	0.163	21.3	2.5	0.212
26.9	1.8	0.205	26.9	2.5	0.267
33.7	1.8	0.257	33.7	2.5	0.335
42.4	1.8	0.324	42.4	2.5	0.421
48.3	1.8	0.369	48.3	2.5	0.480
60.3	1.8	0.460	60.3	2.5	0.599
76.1	1.8	0.581	76.1	2.5	0.756
88.9	1.8	0.679	88.9	2.5	0.883
101.6	1.8	0.776	101.6	2.5	1.009
114.3	1.8	0.873	114.3	2.5	1.135
139.7	2.0	1.158	139.7	2.7	1.502
165.1	2.0	1.369	165.1	2.7	1.775
168.3	2.0	1.396	168.3	2.7	1.809
219.1	2.0	1.817	219.1	2.7	2.355
273.0	2.0	2.264	273.0	2.7	2.935
323.9	2.2	2.898	323.9	3.0	3.801

UNI 9099 NORMU

NORMAL KAPLAMA			GÜÇLENDİRİLMİŞ KAPLAMA			ÖZEL KAPLAMA		
Ebat	Kaplama Kalınlığı	Kaplama Ağırlığı (kg/m)	Ebat	Kaplama Kalınlığı	Kaplama Ağırlığı (kg/m)	Ebat	Kaplama Kalınlığı	Kaplama Ağırlığı (kg/m)
21.3	1.2	0.117	21.3	1.8	0.163	21.3	2.5	0.212
26.9	1.2	0.148	26.9	1.8	0.205	26.9	2.5	0.267
33.7	1.2	0.186	33.7	1.8	0.257	33.7	2.5	0.335
42.4	1.2	0.233	42.4	1.8	0.324	42.4	2.5	0.421
48.3	1.2	0.266	48.3	1.8	0.369	48.3	2.5	0.480
60.3	1.2	0.332	60.3	1.8	0.460	60.3	2.5	0.599
76.1	1.2	0.419	76.1	1.8	0.581	76.1	2.5	0.756
88.9	1.2	0.489	88.9	1.8	0.679	88.9	2.5	0.883
101.6	1.2	0.559	101.6	1.8	0.776	101.6	2.5	1.009
114.3	1.2	0.629	114.3	1.8	0.873	114.3	2.5	1.135
139.7	1.5	0.916	139.7	2.0	1.158	139.7	2.5	1.387
165.1	1.5	1.082	165.1	2.0	1.369	165.1	2.5	1.640
168.3	1.5	1.103	168.3	2.0	1.396	168.3	2.5	1.671
219.1	1.5	1.436	219.1	2.0	1.817	219.1	2.5	2.176
273.0	1.5	1.789	273.0	2.0	2.264	273.0	2.5	2.711
323.9	2.0	2.686	323.9	2.2	2.898	323.9	3.0	3.801

* Özel isteklere bağlı olarak 1.00 mm'den 3.00 mm'ye kadar kaplama yapılabilmektedir.